



TECHNOPROVE Srl

Prove di laboratorio / in sito e controlli per l'industria delle costruzioni - Laboratorio geotecnico e chimico

Viale dell'Industria 22 - 36100 VICENZA
Tel. 0444 966121 - Fax 0444 966129 - Email: techno@technoprove.it - Internet: www.technoprove.it
Cod. fisc. 04635880588 - Part. IVA 01869370245

Autorizzazione Min. Infrastrutture L. 1086/71 e DPR 380/01 art. 59 (Circ. 349/99 sett. a) - Min. Università e Ric. L. 46/82
Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2000
Socio UNI - Membro ASTM - Associato SITEB

RAPPORTO DI PROVA
CERTIFICATO N. 000141/8/08

pag. 01 di 01

Vicenza: 13-05-08

DATA DELLA RICHIESTA: 24-04-08

DATA DI ACCETTAZIONE: 29-04-08

IL RICHIEDENTE: LKF VEJMARKERING A/S - 5900 RUDKÖBING (DK)

LUMINANZA RETTORIFLESSA UNI EN 1436

INDICAZIONI DEL RICHIEDENTE:

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI RILEVATE SULLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE FORMATA DA TERMOPLASTICO ESTRUSO A CALDO VIZISPOT APPLICATO IL 09-04-2008, IN SENSO CONTRARIO AL SENSO DI MARCIA, SU MANTO STRADALE DI ASFALTO USURA TIPO TRADIZIONALE DELLA STRADA PROVINCIALE N° 11 BIS TANGENZIALE SUD DI BRESCIA CARREGGIATA DIREZIONE VERONA ALLA PROGRESSIVA km 1+400 LINEA BIANCA DI MARGINE SINISTRO

DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI LUMINANZA RETTORIFLESSA (RL) UNI EN 1436

Posizione	Misurazione	Coefficiente di luminanza retroriflessa (RL)	
	n°	mcd/(m²lx)	
C condizione superficie: asciutta	1	385	Media 408
	2	452	
	3	417	
	4	388	
	5	398	
C condizione superficie: bagnata	1	224	Media 217
	2	219	
	3	205	
	4	215	
	5	220	

Attrezzatura : retroriflettometro Zehntner mod. ZRM 1013+
certif.di calibrazione n° 3024/03 del 13-06-2007
Temperatura : 22 °C
Data di prova : 07-05-2008

LO SPERIMENTATORE

Mario Busolo
p.l. M. Busolo m

IL RESPONSABILE

Alfio Vigilante
Dott. Ing. Alfio Vigilante

I RISULTATI SI RIFERISCONO ESCLUSIVAMENTE AI CAMPIONI SOTTOPOSTI A PROVA

È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL PRESENTE DOCUMENTO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DI TECHNOPROVE